

Rostosan® Plus

Rostschutzgrundierung

Rostschutzgrundierung mit neuem Wirkstoff Kautiv G gegen Poren- und Restrost, schnelltrocknend, wetterbeständig, temperaturbeständig bis 80°C.

Eigenschaften

Spezielle Rostschutzgrundierung, ausgestattet mit dem einzigartigen Wirkstoff Kautiv G gegen Poren- und Restrost. Neben den hervorragenden Haftungseigenschaften ist das Produkt bis 80°C temperaturbeständig und leicht in der Anwendung. Das Material ist schnelltrocknend und auf Eisen, Stahlblech und NE-Metallen einsetzbar. Auf Holzflächen können Sie Rostosan® Plus als Vorlack verwenden.

- hohe Temperaturbeständigkeit bis 80°C
- vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- schnelltrocknend



Technische Angaben

Lieferform	grau (ca. RAL 7001), rotbraun (ca. RAL 3009)	Glanzgrad	matt
Anwendungsbereich	innen und außen	Lagerung ¹	1 Jahr
Packungsgröße	750 ml, 2,5 l, 12,5 kg	Produkt-Code F+L	BSL30
Verbrauch ²	ca. 150-200 ml/m ² - ca. 100-140 g/m ² auf glattem Untergrund	EU-VOC-Grenzwert	(Kat. A/i): 500 g/l VOC (2010) Der VOC-Anteil beträgt max. 500 g/l.
Spez. Gewicht	ca. 1,350 - 1,45 g/cm ³	Abfallschlüsse ³	08 01 11

¹ Kühl, jedoch Frostfrei, im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen.

² Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu beschichtenden Bauteil, unter Berücksichtigung aller Vorarbeiten, durch einen Probeanstrich zu ermitteln.

³ Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

Bindemittel

Spezielle Kunstharze

Einsatz- und Anwendungsangaben

Untergrund

Der Untergrund muss tragfähig und frei von Schmutz, Fett, losem Rost und Walzhaut sein. Entrostungsgrad Sa 2½ (Strahlentrostung) oder St 3 (Handentrostung) sollte erreicht werden. Im Normalfall genügt ein Grundanstrich mit Kluthe Rostosan® Plus. Bei größerer Rauhtiefe des Untergrundes sind zwei Grundanstriche anzubringen. Die Überlackierung kann bereits nach 24 Stunden mit handelsüblichen Kunstharzlacken oder Kluthe Novicoat® Lacken erfolgen.

Hinweise

Haftung auf Kunststoff an Hand einer Vorprobe überprüfen. Die Behandlung von Restrost mit Kluthe Tannox® steigert den Schutzwert. Nicht für Feuerverzinkung geeignet, temperaturbeständig bei 80°C, weitgehend beständig gegen Öle und Benzine. Einsatz für höhere Korrosionsbeanspruchung, Überbeschichtung sollten nach max. 3 Monaten erfolgen. Je nach Trocknungsbedingungen kann es ab dem 3-5 Tag zu Hochzieherscheinungen kommen. Im Zweifel Probe an einer unauffälligen Stelle ausführen. Bei allen Arbeiten BFS-Richtlinien beachten.



**Wir machen
Chemie nutzbar**

Technisches Datenblatt

Rostosan® Plus

Rostschutzgrundierung

Materialeinstellung

Materialistverarbeitungsfertigeingestellt.VorGebrauchgutauführen undnachGebrauchwiedergutverschließen.Darfnichtmitanderen Produkten gemischt werden.

Verarbeitung

VorGebrauchgutauführen.Rollen,Streichen(Kunststoffborstenpinsel), Spritzen(aufSpritzviskositäteeinstellenmitmax.8%KlutheLös500 Düsenempfehlung517/619).Material-,Umluft-undUntergrundtemperaturmind.+8°C(idealerBereich10bis25°C)relativeLuftfeuchte ≤80%.NichtbeidirekterSonneneinstrahlung,Regen,extremhoher Luftfeuchtigkeit (Nebelnässe) verarbeiten.

Trockenzeit

Bei23°Cund50%relativerLuftfeuchtigkeit.Beikühler,feuchterWitterungundhöherenSchichtdickenentsprechendlängereTrockenzeit einhalten.JenachTrocknungsbedingungenkannesabdem3.–5.Tag zu Hochzieherscheinungen kommen.

staubtrocken	griffest	überarbeitbar ¹
30 Min.	60 min.	2-4 Std.

¹ bei aggressiven Lacken nach 12–24 Stunden.

Reinigung der Werkzeuge

WerkzeugeindenArbeitspausenimMaterialoderunterWasseraufbewahren.ArbeitsgerätesofortnachGebrauchmitKlutheLös500*140 KunstharzverdünneroderKlutheLös500*100Universalverdünnerreinigen.

Hinweise

Besonders zu beachten

VOB,TeilC,DIN18363,Abs.3,entsprechendeBFS-Merkblätter,entsprechendeEU-Sicherheitsdatenblätter!InschwierigenFällenBeratung einholen

Besondere Hinweise

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. – Nicht rauchen. BEI

KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Entsorgung

MitdemRema®-System!EingetrockneteRestekönnenauchalsBau-stellenabfallnachAbfallschlüsselNr.170701oderimHausmüllent-sorgtwerden.FlüssigeResteunterBerücksichtigungderbehördlichen Abfallbeseitigungsvorschriften(Abfallschlüssel-Nr.070799)entsorgen, nichtmitdemHausmüllentsorgenundRestenichtindenAusgussoder WCleeren,sondernSonderabfallsammlerübergebenoderzurProblem-stoffsammlstellebringen.BeigewerblicheroderindustriellerVerwen-dung,flüssigerRestgemäßÖNORMS2101,Schlüsselnummer55512, behandeln.

Technische Beratung

GrundsätzlichkönnenindiesertechnischenInformationnichtalleUn-tergründeundanstrichtechnischenProblemeaufgeführtwerden.Soll-tensichweiteretechnischeFragenergeben,sokönnensieselbstver-ständlich auch technische Beratung erhalten unter:

E-Mail: profi@conticoatings.com

Tel: +49 (0) 208 9948-156

DieaktuellsteFassungdiesertechnischenInformationkönnensieüber <https://handel.kluthe.com> aufrufen.

Anmerkung

DieAngabenindieserDruckschriftbasierenaufunserenderzeitigen KenntnissenundErfahrungen.SiebefreiendenAnwenderwegender Fülle möglicherEinflüssebeiVerarbeitungundAnwendungunserer ProduktenichtvoneigenenPrüfungenundVersuchen.Einerechtlich verbindlicheZusicherungbestimmterEigenschaftenoderderEignung füreininkonkretenEinsatzzweckkannausunserenAngabennichtab-geleitetwerden.EtwaigeSchutzrechtesowiebestehendeGesetzeund BestimmungenindvomEmpfängerunsererProdukteineigenerVer-antwortung zu beachten.

Farbtöne

grau (ca. RAL 7001)	rotbraun (ca. RAL 3009)
---------------------	-------------------------

DieseFarbtonbeispieledienennurzurorientierendenÜbersichtundkönnaustechnischen

Conti Coatings GmbH & Co. KG

Feldstraße 55

D-46149 Oberhausen

Tel. +49 208 9948-0

E-Mail:info@conticoatings.com